RAKU-MITSU

SOLARGIL®

TERRE SPECIALE RAKU CHAMOTTEE 0-0,5 mm

Description :

*Terre blanche **spéciale pour le raku**, avec 40% de chamotte 0-0,5 mm*
Idéale pour le tournage ou sculptures de grandes et moyennes pièces

Analyse Chimique % :

SiO_2	Al_2O_3	Fe_20_3	TiO_2	CaO	MgO	Na_2O	K_20	MnO	PF 1000°C
62.5	27.20	0.80	1.10	0.40	0.30	1.40	2.10	-	5.50

Caractéristiques techniques :

Retrait total (séchage+cuisson) à 1000°C : **6.5 %**

Absorption d'eau à 1000°C : **14 %**

TEMPERATURE DE CUISSON : **1000°C – 1100°C** *(maximum 1300°C)*

Coefficient de dilatation 20-520°C : **50×10^{-7}**

******RAKU MITSU peut aussi être utilisée comme grès blanc 1280°C-1300°C***

SOLARGIL sa. La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE 03 86 45 50 00
SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76 /SOLARGIL en LANGUEDOC 04 67 87 51 11
Solargil en Pays Cathare 04 68 60 15 56